

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: MKPUP-2022/01 od 18.01.2022.

MAXIKOL® PU Primer

PU imregnacija

Karakteristike

- Poboljšava prianjanje lepka
- Smanjuje upojnost podloge
- Učvršćuje cementnu podlogu
- Blokira zaostalu vlagu iz podloge do 3%

Osobine i namena

MAXIKOL PU Primer je impregnacija na bazi izocijanata. Koristi se za impregnanje upojnih i neupojnih podloga, a pre lepljenja parketa lepkom na bazi poliuretana.

Pakovanje

MAXIKOL PU Primer se isporučuje u metalnim kantama od 4 L.

Tehnički podaci

- Izgled: tečan;
- Boja: smeđa;
- Sadržaj suve materije (%): 45–50;
- Relativna gustina (g/cm^3): 1,04–1,07;
- Prohodnost: nakon 6 sati;

Sastav: impregnacija na bazi izocijanata.

Priprema površina

Podloga na koju se nanosi MAXIKOL PU Primer mora biti ravna, fino obrađena i čvrsta, otporna na pritisak, dobro očišćena od prašine, masnoća i bez pukotina. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4–6 nedelja. Vlažnost betonske podloge može biti maksimalno 3%.





Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Priprema prajmera

MAXIKOL PU Primer dobro promućkati pre upotrebe. Izlijte u čistu posudu, pogodnu za natapanje valjka ili četke. Koristite mrežicu za odstranjivanje viška materijala sa valjka.

Prajmer očvršćava u kontaktu s vlagom iz vazduha, pa je nakon upotrebe potrebno ostatak dobro zatvoriti i što pre upotrebiti.

Nanošenje prajmera

Prajmer se nanosi četkom ili valjkom, ravnomerno, u jednom sloju. Prajmer možemo nanositi do zasićenja podloge čime možemo izolovati prisutnu vlagu u podlozi koja ne prelazi 3%. Ukoliko je prajmer nanet do zasićenja površine potrebno je dok je prajmer još vlažan površinu posuti kvarcnim peskom. Nakon sušenja višak nevezanog kvarcnog peska usisati. Ovim se postiže ogrubljanje površine.

Prosečna potrošnja prajmera je 0,1–0,3 L/m², u zavisnosti od pripremljenosti podloge i načina nanošenja.

Vreme sušenja 4–8 sati.

Optimalna radna temperatura je od +15 °C do +25 °C. Relativna vlažnost vazduha ispod 65%. Minimalna temperatura podloge 15 °C .

Čišćenje alata i prostora

Posle upotrebe alat odmah očistiti mehanički, po potrebi obrisati nitro razređivačem.

Postupanje sa otpadom

Prilikom odlaganja, tečne ostatke ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izliti u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već u stvrdnutom stanju odložiti je kao građevinski otpad. Korišćena, prazna ambalaža mora biti predana operateru na zbrinjavanje (15 01 10*).

Zaštita na radu

Zaštita tela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama;
- Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara.

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć lekara, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta. Tokom ispiranja držati kapke otvorenim. Zatražiti pomoć oftalmologa, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti! Čuvati van domašaja dece.

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je kazano odgovarajućim sertifikatima, prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva, sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo na eventualne kasnije revizije i dopune.