

ULTRACARE FUGA FRESCA

Osvežavanje boje fuga

Polimerna boja za osvežavanje boje cementnih fuga između pločica



PODRUČJA PRIMENE

UltraCare Fuga Fresca je boja za osvežavanje, obnavljanje ili promenu boje cementnih fuga između pločica na unutrašnjim površinama, spremna za upotrebu, koja se brzo i lako nanosi.

Neki primeri primene

UltraCare Fuga Fresca je namenjena za regulisanje neujednačenosti boje fuga do kojih dolazi, na primer, usled nepravilne ugradnje masa za fugovanje, ili za uklanjanje neestetskih mrlja koje su se pojavile tokom upotrebe.

TEHNIČKA SVOJSTVA

UltraCare Fuga Fresca je boja na bazi polimernih akrilnih smola i vode koja, zahvaljujući svojim posebnim svojstvima i odličnoj pokrivnoj moći, smanjuje upojnost fuga na vodu, ujednačava boju fuga i omogućava lako održavanje.

PREPORUKE

- Ne koristiti za spoljnu primenu izuzev u specifičnim uslovima - za više informacije kontaktirajte Mapei tehničku podršku.
- Ne koristite na površinama koje su kontinuirano uronjene u vodu (bezeni, rezervoari, itd.).
- Ako se proizvod koristi na podovima od terakote ili na poroznom, upojnom kamenu, sme da se nanosi samo na fuge kako bi se izbeglo flekanje pločica.
- Nanesite proizvod na potpuno očvrсле cementne fuge (vreme se razlikuje u zavisnosti od vrste fuge).
- Ne koristiti na epoksidnim fugama ili na dilatacionim spojevima zaptivenim proizvodima na bazi silikona ili poliuretana.
- Ne koristite **UltraCare Fuga Fresca** za konsolidaciju trošnih fuga ili na fugama sa slabom mehaničkom čvrstoćom zbog neadekvatne hidratacije.
- Ako je razlika u boji između originalne i nove boje prevelika, možda će biti potrebno da se nanese više od jednog sloja proizvoda.

POSTUPAK PRIMENE

Tuba za doziranje

Dobro promućkajte tubu pre upotrebe. Skinite poklopac i nanesite proizvod tako što ćete lagano pritisnuti suđerasti aplikator na površinu fuge, koja mora da bude čista i bez trošnih delova, buđi i naslaga kalcijuma. Sačekajte nekoliko minuta dok se proizvod na fugama osuši (vreme sušenja zavisi od trenutnih uslova okoline).

Uklonite ostatke proizvoda sa ivica pločica koristeći vlažni sunđer. Nakon upotrebe, temeljno očistite sunđerasti aplikator na bočici.

Kantica

Proizvod je spreman za upotrebu.

Pre upotrebe dobro promućkajte kanticu. Pomoću četke odgovarajuće veličine nanesite proizvod na površinu fuga, koja mora da bude čista, bez trošnih delova, buđi i naslaga kalcijuma. Sačekajte nekoliko minuta dok se proizvod na fugama osuši (vreme sušenja zavisi od trenutnih uslova okoline). Uklonite ostatke proizvoda sa ivica pločica koristeći vlažni sunđer.

RASPOLOŽIVE BOJE

Proizvod je dostupan u 40 nijansi iz MAPEI asortimana masa za fugovanje.

POTROŠNJA

Zavisi od veličine pločica i širine fuga.

PAKOVANJE

Proizvod je dostupan u kantici od 1 kg i tubama od 160 g.

SKLADIŠTENJE

Kada se čuva u originalnom pakovanju rok upotrebe je 2 godine.
Zaštititi od smrzavanja.

UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

PODACI O PROIZVODU

Konzistencija:	gusta tečnost
Boja:	dostupan u 40 boja
Gustina:	1,37 g/cm ³
pH vrednost:	9
Sadržaj suve materije:	62%
Viskozitet po Brukfildu:	8 Pa·s (# 6 - 10 rpm)
Pokrivnost (odnos kontrasta):	96,93
Sakupljanje prljavštine (UNI 10792):	ΔE* 0.27
Otpornost na abraziju (DIN 53778):	> 10,000 krugova
Otpornost meteorometra (ASTM G155), krug 1:	ΔE* 0.04
Opseg temperature pri ugradnji:	od +5°C do +35°C
Prohodnost za pešački saobraćaj:	2 sata
Vreme čekanja pre kontakta sa vodom:	24 sata

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

UltraCare Fuga Fresca		
100	BELA	
103	MESEČEVA BELA	
111	SREBRNO SIVA	
123	ANTIK BELA	
112	SREDNJE SIVA	
113	CEMENT SIVA	
114	ANTRACIT	
127	ARTIK SIVA	
110	MENHETEN 2000	
187	LAN	
176	SIVO-ZELENA	
174	TORNADO	
125	KAMEN SIVA	
119	LONDON SIVA	
163	SVETLOLILA	
168	AZURNO PLAVA	
167	AVIO	
169	ČELIK PLAVA	

172	SVEMIRSKO PLAVA	
177	ŽALFIJA	
130	JASMIN	
131	VANILA	
137	KARIPSKI PESAK	
132	BEŽ 2000	
138	BADEM	
141	KARAMELA	
142	BRAON	
189	SPELTA	
133	PESAK	
134	SVILA	
188	BISKVIT	
135	ZLATNA PRAŠINA	
152	ZEMLJANO SMEĐA	
144	ČOKOLADA	
149	VULKANSKI PESAK	
145	TERRA DI SIENA	
143	TERAKOTA	
136	BLATNO BRAON	
120	CRNA	
150	ŽUTA	

Napomena: Zbog procesa štampe, prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih nijansi proizvoda. Molimo vas da ih koristite kao okvirnu referencu.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11009-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

