

AQUAMAT-SUPERELASTIC

Dvokomponentni, ultra fleksibilni, cementni hidroizolacioni premaz

Opis

AQUAMAT-SUPERELASTIC je dvokomponentni, ultra fleksibilni hidroizolacioni premaz koji nudi sledeće prednosti:

- Lako nanošenje četkom, valjkom ili prskanjem pod pritiskom u slojevima debljine do 2 mm po sloju.
- Potpunu hidroizolaciju od pozitivnog hidrostatskog pritiska do 5 ATM prema EN 12390-8. Takođe može da izdrži negativni pritisak.
- Spособnost premošćavanja pukotina čak i pri niskim temperaturama.
- Otpornost na UV zračenje.
- Nakon očvršćavanja formira membranu bez šavova i spojeva.
- Izuzetno prijanjanje za podloge kao što su beton, malter, cigla, itd.
- Velika paropropusnost i otpornost na mraz.
- Otpornost na starenje usled temperaturnih fluktuacija.
- Otpornost na hemikalije kao što su soli za odmrzavanje, sulfati, hloridi, itd.
- Štiti beton od karbonatizacije.
- Nema korozivnog dejstva na armaturni čelik u betonu.
- Pogodna i za zelene krovove i cvetne leje, jer je otporan na korenje.

Sertifikovan prema EN 14891 i klasifikovan kao tečni premaz, dvokomponentni, vodonepropusni proizvod CM O2P za hidroizolaciju ispod pločica, u spoljnim instalacijama (zidovi i podovi) i bazenima. Izveštaj o ispitivanju br.: 19/1906-460, APPLUS Laboratories. Sertifikovan CE oznakom.

Takođe je sertifikovan kao materijal pogodan za kontakt sa vodom za piće, u skladu sa zahtevima RD140/2003 (Španska Odredba koja uspostavlja sanitarne kriterijume za vodu namenjenu za ljudsku upotrebu, u skladu sa 80/778/EEC). Rezervoari za vodu moraju biti temeljno oprani pre punjenja pitkom vodom.

Sertifikovan prema EN 1504-2 i klasifikovan kao premaz za površinsku zaštitu betona. Sertifikovan CE oznakom. Broj sertifikata: 2032-CPR-10.11.

AQUAMAT-SUPERELASTIC je uspešno laboratorijski testiran na otpornost na prodiranje korena, prema CEN/TS 14416:2014.

Polja primene

Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, gipsa, cigle, cementnih blokova, teraco, gipsanih ploča, drveta, metala itd. Idealan u slučajevima gde se zahteva ultra fleksibilnost i izvrsna adhezija hidroizolacionog sloja.

Pogodan za hidroizolaciju podloga koje su izložene kontrakcijama i ekspanzijama, vibracijama, kao i podloga koje imaju, ili kod kojih se očekuje pojava tankih, mrežastih pukotina, kao što su ravni krovovi, balkoni, nadzemni tankovi za vodu, bazeni za plivanje, inverzni krovovi, itd.

Takođe, može se koristiti za hidroizolaciju podruma protiv vlage ili vode pod pritiskom, sa spoljne ili unutrašnje strane.

Koristi se za hidroizolaciju elemenata izloženih dejstvu slane vode ili dejstvu soli za odmrzavanje, za hidroizolaciju ispod keramičkih pločica u kupatilima, kuhinjama, balkonima, bazenima, ravnim krovovima itd.

Pločice bi trebalo postaviti upotrebom polimer-modifikovanih lepкова visokih performansi, kao što su: ISOMAT AK-22, ISOMAT AK-24 CRYSTAL GEL, ISOMAT AK-25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

Tehnički podaci

	Komponenta A	Komponenta B
Osnova:	cementni prah	akrilna polimer disperzija
Boja:	bela	bela
Odnos mešanja:	2 težinska udela	1 težinski udeo

Zamešan proizvod:

Vreme mešanja:	3 min
Otvoreno vreme za rad:	60 min na +20°C
Spec.gustina suvog maltera:	1,51 ± 0,5 kg/l
Spec.gustina zamešanog maltera:	1,65 ± 0,1 kg/l
Temperature primene:	+5°C i +35°C

AQUAMAT-SUPERELASTIC

Finalne osobine po standardu EN 1504-2 (debljina sloja $\geq 2,0$ mm)

Sila prijanjanja: (EN 1542, zahtev za neprohodne sisteme: $\geq 0,8$)	$\geq 1,3$ N/mm ²
Adhezija na beton nakon 7 dana na 20°C i 50% relativne vlažnosti vazduha i 21 dan u vodi: (EN 1542)	$\geq 1,00$ N/mm ²
Kapilarno upijanje vode: (EN 1062-3, zahtev: $w < 0,1$ kg/m ² ·h ^{0,5})	0,0056 kg/m ² ·h ^{0,5}
Paropropusnost vodene pare: (EN ISO 7783-1, zahtev: $S_d < 5$ m, paropropusno)	$S_d = 3,28$ m
Zatezna svojstva (EN ISO 527-1 & -2)	
Maksimalna zatezna sila:	0,71 N/mm ²
Izduženje pri pucanju: (DIN 53504, DIN EN ISO 527-1 & -2)	$\geq 120\%$
Propusnost CO ₂ : (EN 1062-6, $S_d > 50$ m)	$S_d = 135$ m
Prodor vode pod pozitivnim hidrostatičkim pritiskom: (EN 12390-8, 3 dana na 5 bara)	nema prodora
Prodor vode pod negativnim hidrostatičkim pritiskom: (na 1,5 bar)	nema prodora

Finalne osobine prema EN 14891

Početna zatezna sila prijanjanja: (zahtev: $\geq 0,5$ N/mm ²)	$\geq 0,65$ N/mm ²
Zatezna sila prijanjanja nakon kontakta sa vodom: (zahtev: $\geq 0,5$ N/mm ²)	$\geq 0,60$ N/mm ²
Zatezna sila prijanjanja nakon toplotnog starenja: (zahtev: $\geq 0,5$ N/mm ²)	$\geq 0,65$ N/mm ²
Zatezna sila prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja: (zahtev: $\geq 0,5$ N/mm ²)	$\geq 0,55$ N/mm ²

Zatezna sila prijanjanja
nakon kontakta sa
krečnom vodom:
(zahtev: $\geq 0,5$ N/mm²) $\geq 0,55$ N/mm²

Zatezna sila prijanjanja
nakon kontakta sa
hlorisanom vodom:
(zahtev: $\geq 0,5$ N/mm²) $\geq 0,60$ N/mm²

Sposobnost premošćavanja
pukotina na -20°C:
(zahtev: $\geq 0,75$ mm) $\geq 1,21$ mm

Sposobnost premošćavanja
pukotina na -5°C:
(zahtev: $\geq 0,75$ mm) $\geq 2,73$ mm

Sposobnost premošćavanja
pukotina na 23°C:
(zahtev: $\geq 0,75$ mm) $\geq 2,63$ mm

Hidroizolcija (7 dana na 1,5 bar-a,
zahtev: vodonepropusnost
i uvećanje mase ≤ 20 g): nema prodora

Premošćavanje pukotina (EN 1062-7)

na +20°C:	1,70 mm (A4> 1,25 mm)
na -10°C:	1,50 mm (A4> 1,25 mm)

Otpornost na:

- Kišu: nakon oko 4-6 h
- Hodanje: nakon oko 8 h
- Postavku pločica: nakon oko 1 dana
- Vodu pod pritiskom: nakon oko 7 dana
- Zatrpavanje iskopa: nakon oko 3 dana

Uputstvo za upotrebu

1. Priprema podloge

- Podloga mora biti čista, bez ostataka ulja, trošnih i slabo vezanih delova, prašine, itd.
- Procurivanje vode treba zatvoriti brzovezujućim cementom AQUAFIX.
- Sve šupjine u podlozi treba popuniti i poravnati sa DUROCRET, DUROCRET-PLUS, RAPICRET, ili cementnim malterom sa dodatkom ADIPLAST-a. Pre nanošenja reparaturnih maltera podlogu treba detaljno očistiti i dobro nakvasiti vodom.
- Distancere od oplata i sl. treba izvaditi do dubine od oko 3 cm i zapuniti na gore opisan način.

AQUAMAT-SUPERELASTIC

- Postojeća mesta prekida i nastavljanja betoniranja se podužno otvaraju u obliku slova V do dubine od oko 3 cm, i naknadno zapunjavaju na gore opisan način.
- Uglove i spojeve, kao što su spojevi zid-pod, treba obraditi formiranjem zalućenja trougaonog poprečnog preseka dimenzija stranica 5-6 cm-holkeri. Zalućenja se izrađuju od materijala, kao što su DUROCRET, DUROCRET-PLUS, ili cementnog maltera obogaćenog ADIPLAST-om.
- U slučaju nanošenja materijala na zidane zidove, fuge između cigli treba detaljno zapuniti, ili zidove treba omalterisati jakim cementnim malterom sa dodatkom ADIPLAST-a.
- Za hidroizolaciju podrumskih prostorija u starim zgradama potrebno je ukloniti postojeći malter sa zidova do visine 50 cm iznad podzemne vode, a zatim nastaviti na gore opisan način.
- Kada god je potrebno formiranje glatke površine (zaglađivanje, izrada sloja za pad, itd.) preporučuje se upotreba materijala DUROCRET, DUROCRET-PLUS ili cementnog maltera obogaćenog ADIPLAST-om.

2. Nanošenje

Celokupna količina komponente A iz džaka od 20 kg se, uz konstantno mešanje, dodaje u celokupnu količinu komponente B od 10 kg., sve dok se ne formira uniformna, viskozna masa pogodna za nanošenje četkom.

Celokupna površina se mora dobro nakvasiti vodom, ali bez formiranja stajaće vode. Materijal se nanosi četkom u 2 ili više slojeva, u zavisnosti od pritiska vode. Nanošenje materijala u slojevima debljine veće od 2 mm se mora izbegavati, jer materijal može da ispuca. Svaki naredni sloj se nanosi po sušenju prethodnog.

Sveže nanašeni slojevi se moraju štititi od visokih temperatura, kiše i mraza.

U slučaju da AQUAMAT-SUPERELASTIC treba lokalno ojačati (unutrašnji uglovi gde nije potrebno formiranje fileta, na spojevima, itd.), preporučuje se upotreba trake od fiberglasa širine 10 cm (65 g/m²) ili 12 cm široke JOINT SEALING TAPE AR.

Potrošnja

U zavisnosti od pritiska vode treba pratiti sledeće minimalne potrošnje i odgovarajuće debljine slojeva:

Pritisak vode	Minimalna potrošnja	Minimalna debljina
Vlaga	2,0 kg/m ²	oko 1,3 mm
Voda bez pritiska	3,0 kg/m ²	oko 1,85 mm
Voda pod pritiskom	3,5-4,0 kg/m ²	oko 2,5 mm

Pakovanje

Pakovanje od 30 kg (20 kg cementni prah + 10 kg emulziona smola). Boja: bela.

Rok trajanja i skladištenje

Komponenta A:

12 meseci od datuma proizvodnje u originalnom, neotvorenom pakovanju, na suvom mestu zaštićenom od dejstva mraza.

Komponenta B:

12 meseci od datuma proizvodnje u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturama između +5°C i +35°C. zaštićeno od direktnog sunčevog svetla i mraza.

Napomene

- U slučaju problema sa dejstvom vode pod pritiskom, potrebno je da pumpa koja drži nivo vode dovoljno niskim radi sve dok slojevi AQUAMAT-SUPERELASTIC-a u potpunosti ne očvrstnu. Za to je potrebno oko 7 dana.
- U slučaju problema sa dejstvom vode pod pritiskom, potrebno je da strukture/elementi koji podnose hidrostatički pritisak budu adekvatno projektovani/dimenzionisani, kako bi izdržali pritisak.
- U slučaju prohodnih podova, slojevi AQUAMAT-SUPERELASTIC-a moraju biti zaštićeni slojem cementnog maltera (košuljica).
- Temperatura tokom primene materijala treba da bude između +5°C i +35°C.

AQUAMAT-SUPERELASTIC

- Komponenta A sadrži cement, i sa vodom reaguje alkalno, stoga je klasifikovana kao iritantna.
- Molimo vas da konsultujete bezbedonosna uputstva istaknuta na pakovanju pre upotrebe materijala.

Ispariva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za podkategoriju proizvoda i, tip WB je 140 g/l (2013) za gotov proizvod. Gotov proizvod AQUAMAT-SUPERELASTIC sadrži maksimalno 140 g/l VOC.



2032

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

17

2032-CPR-10.11

DoP No.: AQUAMAT-SUPERELASTIC WHITE /

1645-01

EN 1504-2

Surface protection products

Coating

Permeability to CO₂: Sd > 50m

Water vapor permeability: Class I (permeable)

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m²·h^{0.5}

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm²

Reaction to fire: Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.3



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

19

EN 14891:2012

Liquid applied, two component, water impermeable product CM O2P for external installations and swimming pools on walls and floors beneath ceramic tiling (bonded with C2 adhesive in accordance with EN 12004)

DoP No.: AQUAMAT SUPERELASTIC/1616-02

- Initial tensile adhesion strength: ≥ 0.5 N/mm²
- Tensile adhesion strength after water contact: ≥ 0.5 N/mm²
- Tensile adhesion strength after heat ageing: ≥ 0.5 N/mm²
- Tensile adhesion strength after contact with lime water: ≥ 0.5 N/mm²
- Waterproofing: No penetration
- Crack bridging ability under standard conditions ≥ 0.75 mm
- Crack bridging ability at very low temperature (-20°C) ≥ 0.75 mm
- Crack bridging ability at low temperature (-5°C) ≥ 0.75 mm
- Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles: ≥ 0.5 N/mm²
- Tensile adhesion strength after contact with chlorinated water: ≥ 0.5 N/mm²

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs