

Tehnički opis

PRIMER PVC/TPO

Promoter adhezije ISOFLEX-PU tečnih hidroizolacionih membrana na PVC ili TPO membrane

Opis

PRIMER PVC/TPO je brzo delujući, niskog viskoziteta, jednokomponentni promoter adhezije na bazi rastvarača.

Oblasti primene

PRIMER PVC/TPO (FPO) je dobro prilagođen da obezbedi prijanjanje ISOFLEX-PU poliuretanskih tečnih hidroizolacionih membrana kada se nanese na postojeće površine vodonepropusne PVC ili TPO membranama.

Tehnički podaci

Oblik: tečan
Boja: providan-žućkast
Gustina: $0,9 \pm 0,05 \text{ kg/l}$

Uputstvo za upotrebu

Postojeće PVC/TPO membrane treba prethodno očistiti posebnim rastvaračem SM-28.

Nakon čišćenja, membrane moraju biti potpuno suve, čiste, bez masnoća, labavih čestica, prašine itd.

PRIMER PVC/TPO se nanosi valjkom u jednom sloju. 20-30 minuta nakon nanošenja – kada je površina nanešenog prajmera suva i nelepljiva (u zavisnosti od vremenskih uslova, kao što su vetar, vlažnost i temperatura) – može se naneti odgovarajuća poliuretanska tečna hidroizolaciona membrana ISOFLEX-PU.

Potrošnja cca. 100 g/m^2 .

Pakovanje

PRIMER PVC/TPO se isporučuje u limenim kantama od 4 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ako se skladišti u originalnoj, zatvorenoj ambalaži, u prostorima zaštićenim od vlage i direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja između $+5^\circ\text{C}$ i $+35^\circ\text{C}$.

Napomene

Temperatura tokom nanošenja i očvršćavanja proizvoda treba da bude između $+5^\circ\text{C}$ i $+35^\circ\text{C}$.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs