

Tehnički opis

ISOMAT AK-9

Cementni lepak za pločice

Opis

ISOMAT AK-9 je lepak za pločice na cementnoj bazi. Pruža visoku početnu i finalnu čvrstoću adhezije kao i otpornost na vlagu. Formulisan sa posebno odabranim agregatima i aditivima, obezbeđuje izuzetnu obradivost i lakoću nanošenja.

Klasifikovan je kao C1 lepak prema EN 12004.

Primena

ISOMAT AK-9 se koristi za lepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica na podloge od betona, cigle, maltera, itd., unutra i napolju.

Tehnički podaci

Oblik:	cementni malter
Boje:	siva, bela
Potrošnja vode:	6,00-6,50 l/25 kg
Temperatura primene:	od +5°C do +35°C
Debljina nanošenja:	do 10 mm
Upotrebljivost:	minimum 6 h
Otvoreno vreme za rad:	minimum 20 min
Otvoreno vreme za manje popravke:	minimum 30 min
Fugovanje zidova:	posle 3-8 h
Fugovanje podova:	posle 24 h
Adhezionna sila posle:	
• 28 dana:	≥ 1,00 N/mm ²
• zagrevanja +70°C:	≥ 0,50 N/mm ²
• potapanja u vodu:	≥ 0,50 N/mm ²
• smrzavanje-odmrzavanje (25 ciklusa):	≥ 0,50 N/mm ²
Otpornost na temperature:	od -15°C do +60°C

Sva merenja su izvršena u skladu sa standardom EN 12004.

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina koju tretiramo mora da bude čista, bez prašine, masnoće, boje, trošnih materijala, itd. Neophodno je kvašenje podloge pre nanošenja materijala.

2. Nanošenje

ISOMAT AK-9 se postepeno dodaje u vodu uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja.

Mešavinu treba ostaviti oko 5 minuta da odleži, pa je opet promešati. Lepak za pločice se razvlači ("češlja") po podlozi pomoću zupčaste špahtle, kako bi se ravnomerno rasporedio po celoj površini. Pločice se postavljaju utiskivanjem na željenu poziciju. Nanešeni lepak treba pokriti pločicama

unutar perioda od 20 minuta da bi se izbeglo formiranje "pokožice", tj. pre nego što namaz lepka počne da se steže.

Elastifikacija

Kada se pločice lepe na nestabilne površine izložene vibracijama ili kontakcijama-ekspanzijama, kao što su gips-karton ploče, iverica, podovi sa podnim grejanjem, ravni krovovi i terase, balkoni i sl., neophodno je da se lepak elastifikuje dodavanjem do 3,15 kg ADIFLEX-B na jednu vreću od 25 kg ISOMAT AK-9 plus izvesna količina vode, zavisno od željene obradivosti materijala.

Potrošnja

1,5-4,0 kg/m², zavisno od veličine zubaca na špahtli i vrste podloge.

Pakovanje

ISOMAT AK-9 se isporučuje u papirnim vrećama od 25 kg.

Rok upotrebe – Skladištenje

Ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na mestu zaštićenom od vlage i smrzavanja, rok upotrebe je 12 meseci od datuma proizvodnje.

ISOMAT AK-9

Napomene

- ISOMAT AK-9 sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant.
- Veoma porozne površine kao što su gas-beton, gips-ploče, iverica, itd. Treba prethodno prajmerisati akrilnim prajmerom UNI-PRIMER.
- Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

ISOMAT AK-9 GREY

	
ISOMAT D.O.O. PRHOVACKA BB 22310 ŠIMANOVCI SERBIA 11	
EN 12004:2007+A1:2012 DoP No.: ISOMAT AK-9 GREY/1061-01 NB: 2032 Normal setting cementitious adhesive for internal and external tiling.	
Reaction to fire	Class A1
Release of dangerous substances	See MSDS
Bond strength, as:	
- initial tensile adhesion strength	≥ 0.5 N/mm ²
Durability, for	
- tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 0.5 N/mm ²
- tensile adhesion strength after water immersion	≥ 0.5 N/mm ²
- tensile adhesion strength after freeze thaw cycles	≥ 0.5 N/mm ²

ISOMAT AK-9 WHITE

	
ISOMAT S.A. 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece 08	
EN 12004:2007+A1:2012 DoP No.: ISOMAT AK-9 WHITE/1010-01 NB: 2032 Normal setting cementitious adhesive, for internal and external tiling.	
Reaction to fire	Class A1
Release of dangerous substances	See MSDS
Bond strength, as:	
- initial tensile adhesion strength	≥ 0.5 N/mm ²
Durability, for	
- tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 0.5 N/mm ²
- tensile adhesion strength after water immersion	≥ 0.5 N/mm ²
- tensile adhesion strength after freeze thaw cycles	≥ 0.5 N/mm ²

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTERI I BOJE
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381(0) 22 215 0 100
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs