

ALSAN MASTIC 2200

Ασφαλτική μαστίχη

Ιδιότητες

Η ALSAN MASTIC 2200 είναι μια σφραγιστική ασφαλτική μαστίχη βάσεως διαλύτη, ενός συστατικού. Παρασκευάζεται από τροποποιημένη άσφαλτο με ελαστομερή (SBS) πολυμερή, ίνες και ορυκτά πληρωτικά.

Χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα, άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα, αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και τις καιρικές επιδράσεις.

Είναι εύκολη στην εφαρμογή της και δεν απαιτείται η χρήση ασταριού. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς υγρά υποστρώματα.

Πεδία εφαρμογής

Η ALSAN MASTIC 2200 χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό κατά την εφαρμογή ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβράνων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση:	συνθετικό καουτσούκ τροποποιημένο με άσφαλτο
Απόχρωση:	μαύρο
Πυκνότητα: (ISO 2811-1)	1,1 kg/l
Σημείο ανάφλεξης: (ASTM D56)	27°C
Χρόνος πήξης*:	4-24 ώρες
Διείσδυση κώνου: (NF T60-119)	175 ± 25 1/10 mm μετά από 30 min
Αντίσταση ροής: (ISO 7390)	0 mm
Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5°C έως +35°C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20°C έως +80°C

* Ο χρόνος πήξης του υλικού επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και την ποσότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, σαθρά υλικά, λάδια κ.λπ.

2. Εφαρμογή

Η ALSAN MASTIC 2200 εφαρμόζεται εν ψυχρώ με πιστόλι χειρός. Η φύσιγγα τοποθετείται στο κατάλληλο πιστόλι εφαρμογής και στη συνέχεια το ακροφύσιο κόβεται λοξά και τόσο ώστε να μην εισχωρεί αλλά να πατάει στις παρειές του αρμού. Το βάθος σφράγισης του αρμού ρυθμίζεται με κορδόνι πολυαιθυλενίου. Η μαστίχη εφαρμόζεται οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού. Είναι σημαντικό η μαστίχη να έρχεται σε πλήρη επαφή με τις παρειές του αρμού αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό του αέρα.

Καθαρισμός των εργαλείων:

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με διαλύτες βάσεως πετρελαίου (π.χ. white spirit, ξυλόλη κτλ.), όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό. Μετά τη σκλήρυνση του υλικού, τα εργαλεία καθαρίζονται με μηχανικό τρόπο.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος και την έκταση της εφαρμογής.

Συσκευασία

Φύσιγγα 310 ml.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους δροσερούς και ξηρούς, προστατευμένους από παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C.

ALSAN MASTIC 2200

Παρατηρήσεις

- Η ALSAN MASTIC 2200 δεν είναι κατάλληλη για μόνιμη εμφάνιση σε νερό.
- Το προϊόν είναι εύφλεκτο και δεν πρέπει να εφαρμόζεται κοντά σε πηγές ανάφλεξης (φλόγιστρο, τσιγάρα κτλ.). Κατά την εφαρμογή χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.

ISOMAT A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ &
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: 10ο χλμ. Αττικής Οδού προς Ελευσίνα (έξοδος 4),
193 00 Ασπρόπυργος – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr