

## Tehnički opis

# GB-COVER

## Pastozni git za gips ploče – Masa za spojnice

### Opis

GB-COVER je pripremljeni git, pogodan za gletovanje i fugovanje gips-ploča. Veoma je zahvalan za nanošenje i brušenje. Obezbeđuje ravnu i glatku finalnu površinu, spremnu za prajmerisanje i bojenje.

Sertifikovan CE znakom, u skladu sa zahtevima EN 13963 standarda, kao 3A masa za ispunu spojeva gipsanih ploča (masa za ispunu spojeva i gletovanje).

### Primena

GB-COVER je idealan za gletovanje gips ploča, a u kombinaciji sa bandaž-trakama se koristi za popunjavanje spojnica i popravku pukotina.

### Tehnički podaci

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Oblik:                     | pastozan              |
| Boja:                      | bela                  |
| Gustina:                   | 1,60-1,70 kg/l        |
| Vreme sušenja:             | 1-2 h                 |
| Naredni sloj:              | 2-3 h                 |
| Min. temp. nanošenja:      | +5°C                  |
| Adhezija na gipsanu ploču: | 0,3 N/mm <sup>2</sup> |
| Otpornost na pucanje:      | prošao test           |
| Svojna sila:               | 150 N                 |

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Podloga mora da bude čista, stabilna, bez masnoća, trošnih materijala, prašine i sl.

#### 2. Nanošenje

##### a) Gletovanje

GB-COVER se nanosi gletericom ili prskanjem, u jednom ili dva sloja. Drugi sloj se nanosi tek pošto se prvi osuši.

##### b) Fugovanje i zatvaranje pukotina

Prvo se postavlja samolepljiva bandaž-traka duž spojnica ili pukotine. GB-COVER se nanosi na suhu i čistu površinu u jednom ili dva sloja, uz pomoć špahtle ili prskanjem. Drugi sloj se nanosi tek pošto se prvi osuši. Alternativno, ako traka nije samolepljiva, prvo se nanosi jedan sloj GB-COVER duž spojnica ili pukotine i u njega se, dok je još svež, utiskuje traka tako da utone u masu. Kada se materijal osuši, može da usledi drugi sloj. Posle gletovanja ili fugovanja, površina se završno obrađuje brusnim papirom, a potom prajmeriše i farba.

### Potrošnja

2,0-3,0 kg/m<sup>2</sup>, zavisno od debljine sloja.

### Pakovanje

GB-COVER se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 7 kg i 20 kg.

### Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštititi od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

### Isparljiva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022 i 29/24) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za osnovne premaze, podkategorije e, WB 30 g/l (2013).

Gotov proizvod GB-COVER sadrži maksimalno 30 g/l VOC.

# GB-COVER

---



**ISOMAT S.A.**

17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

12

3A - EN 13963

DoP No.: GB-COVER / 1252-03

Reaction to fire: F

Flexural strength: 150 N

**ISOMAT D.O.O.**

GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTERI I BOJE

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381(0) 22 215 0 100

www.isomat.rs e-mail: [info@isomat.rs](mailto:info@isomat.rs)