

Tehnički opis

ISOLAC ALL-PRIMER

Akrilni prajmer na bazi vode za zahtevne površine

Opis

ISOLAC ALL-PRIMER je nova generacija, belih, akrilnih prajmera na bazi vode, formulisan da obezbedi vrhunsku adheziju za sledeće slojeve boje preko unutrašnjih ili spoljašnjih sjajnih, neupijajućih površina gde standardni prajmeri ne bi uspeali. Može se premazati emajlima na bazi vode iz serije ISOLAC-AQUA ECO, emajlima na bazi rastvarača iz asortimana ISOLAC-DUCO i svim ISOMAT unutrašnjim i spoljašnjim bojama. Omogućava jednostavnu primenu bez mirisa, istovremeno pružajući ujednačenu moć skrivanja, efikasno blokirajući stare mrlje.

Primena

ISOLAC ALL-PRIMER je pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na neupijajućim površinama, uključujući aluminijum, pocinkovani metal, nerđajući čelik, bakar, staklo, PVC, poliester, pločice, fiberglas i površine prethodno farbane emajlom. Može se nanositi i na upijajuće površine kao što su drvo, šperploča, iverica i MDF.

Tehnički podaci

Boja:	bela
Sastav:	akrilni prajmer
Zapremina čvrste materije:	44 ± 2%
Gustina: (EN ISO 2811-1)	1,38 ± 0,02 kg/l
Viskozitet (mPa.s): (EN ISO 2811-1)	110 ± 10 KU
Čvrstoća prijanjanja:	≥ 2,0 N/mm ²
Vreme sušenja: (EN ISO 9117)	30-60 min (suvo na dodir)

Čišćenje alata:

Uklonite što je više moguće boje sa alata za nanošenje pre čišćenja. Očistite alat odmah nakon upotrebe vodom i/ili deterdžentom.

Uputstvo za upotrebu

1. Priprema podloge

Metalna površina treba da bude suva i očišćena od rđe, masnoće, labavih čestica, prašine i sl., a sve nesavršenosti treba istrljati brusnim papirom.

2. Aplikacija

ISOLAC ALL-PRIMER se nanosi u jednom ili dva sloja, razređen 5-10% čistom vodom za nanošenje četkom ili valjkom, ili 10-15% za nanošenje pištoljem pod pritiskom.

U slučaju da je potreban drugi sloj, nanosi se 6 h nakon prvog, pod uslovom da se potpuno osuši.

Kada se temeljna površina potpuno osuši, treba je izgladiti brusnim papirom, a zatim dobro očistiti od prašine.

Temperatura tokom nanošenja i sušenja prajmera treba da bude između +10°C i +35°C.

Površina se može farbati emulzionim i akrilnim bojama ili ISOLAC-AQUA ECO emajlima na bazi vode nakon 24 sata ili emajlom na bazi rastvarača iz ISOLAC asortimana nakon 48 sati. Ova vremena variraju u zavisnosti od vremenskih uslova (temperatura i vlažnost).

Potrošnja

ISOLAC ALL-PRIMER pokriva oko 12 m²/l po sloju, u zavisnosti od upijanja površine i procenta razređivanja.

Pakovanje

ISOLAC ALL-PRIMER je dostupan u kanticama od 0,75 l i 2,5 l.

Rok upotrebe - Skladištenje

24 meseca od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturama između +5°C i +35°C. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti i mraza.

ISOLAC ALL-PRIMER

Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022 i 29/2024) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za osnovne premaze podkategorije proizvoda e, tip WB je 30 g/l (2013). Gotov proizvod ISOLAC ALL-PRIMER sadrži najviše 15 g/l VOC.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs