

Tehnički opis

ISOMAT ACRYL-STUCCO

Pastozni akrilni git

Opis

ISOMAT ACRYL-STUCCO je gotov akrilni git na bazi vode, pogodan za gletovanje unutra i spolja. Lako se nanosi i brusi.

Obezbeđuje ravnu i glatku finalnu površinu spremnu za prajmerisanje i bojenje.

Klasifikovan je kao 3A masa za ispunu spojeva gipsanih ploča (masa za ispunu spojeva i gletovanje) i označen CE znakom u skladu sa EN 13963.

Primena

ISOMAT ACRYL-STUCCO je idealan za gletovanje površina od betona, maltera, cigle, drveta, gipsanih i cementnih ploča.

Tehnički podaci

Oblik:	pasta
Boja:	bela
Gustina:	1,65 ± 0,05 kg/l
Vreme sušenja:	1-2 h
Naredni sloj nakon:	2-3 h
Minimalna temperatura nanošenja:	+5°C
Adhezija na gipsanu ploču:	0,35 N/mm ²
Otpornost na lom:	prošao test
Svojna čvrstoća:	300 N

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti čista i stabilna, bez prašine, masnoća ili trošnih delova, itd.

Malterisani zid može da se popravi sa UNICRET i UNICRET-FAST gotovim malterima.

Kada je podloga nestabilna ili trošna preporučljivo je da se stabilizuje pomoću proizvoda PRIMER-CLASSIC akrilnog, mikroniziranog prajmera na vodenoj bazi, razređenog sa do 50% čiste vode.

2. Nanošenje

ISOMAT ACRYL-STUCCO se nanosi gletaricom u 2 sloja. Drugi sloj se nanosi nakon sušenja prvog. Kada se gletovanje završi, finalna površina se šmirgla kako bi se naneo prajmer, a potom i boja.

Potrošnja

1,5-2,5 kg/m², u zavisnosti od debljine sloja.

Pakovanje

ISOMAT ACRYL-STUCCO se isporučuje u pakovanju od 400 g i 800 g.

Rok trajanja – Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperature između +5°C i +35°C.

Zaštititi od direktne izloženosti suncu i mrazu.

Isparljiva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenje hemikalije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022 i 59/2024) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za osnovne premaze podkategorije e, tip WB 30 g/l (2013).

Gotov proizvod ISOMAT ACRYL-STUCCO sadrži maksimalno 30 g/l VOC.

ISOMAT ACRYL-STUCCO



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

13

3A - EN 13963

DoP No.: ISOMAT ACRYL STUCCO / 1253-03

Reaction to fire: NPD

Flexural strength: 300 N

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTERI I BOJE

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381(0) 22 215 0 100

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs