

MARMOCRYL

SILICONE-SILICATE Decor

Silikonsko-silikatni, pastozni, gotov fasadni malter
Zaribana završna površina • Beli ili u boji • Vodoodbojan

Opis

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor je gotov, pastozni, beli ili obojeni, silikatni fasadni malter sa specijalnim silikonskim aditivima. Sadrži agregate sa specijalnom granulacijom za dobijanje zaribane dekorativne završne površine. Pruža sledeće pogodnosti:

- Visoku elastičnost i odlično prijanjanje za podlogu.
- Mogućnost kreiranja različitih tekstura finalne hrapave (zaribane) dekorativne površine, u zavisnosti od tehnike obrade.
- Vodoodbojnost.
- Nudi odličnu paropropusnost i omogućava objektu da maksimalno "diše".
- Nema potrebe za bojenjem fasade.
- Otpornost na baze prema DIN 18556.
- Sprečava pojavu pukotina za razliku od običnih cementno-krečnih maltera
- Pojednostavljuje i ubrzava rad.
- Pogodan za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Sertifikovan CE oznakom u skladu sa standardom EN 15824:2017.

Primena

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor se koristi kao završni sloj kod ugradnje fasadnih sistema, za dobijanje bele ili obojene, vodoodbojne, zaribane (hrapave) površine (tanak sloj).

Može da se nanosi na sve tipove podloga kao npr. malter, beton, cementne ploče, gipsane ploče, itd. Pogodan je i za unutrašnje i za spoljašnje površine. Zamenjuje finalni sloj kod tradicionalnog malterisanja (perdaš).

Zbog svoje visoke elastičnosti i izuzetne veze sa podlogom idealan je kao finalni sloj za spoljašnje termoizolacione fasade.

Tehnički podaci

Oblik:	pastozni
Boje:	bela i izabrane boje (iz ISOMAT COLOR SYSTEM-a)
Gustina:	1,80 ± 0,03 kg/l
Paropropusnost:	V1 (EN ISO 7783-2, V1: High Sd<0,14m)
Upijanje vode:	W2 (EN 1062-3, W2: Medium 0,1<w< 0,5 kg/m ² h ^{0,5})
Adhezija:	0,4 MPa (EN 1542)
Toplotna provodljivost:	λ=0,7 W/(m · K) (EN 1745)
Vatrootpornost:	Euroklasa A2-s1,d0
Vreme sušenja:	4-6 h (23°C i 50% R.H.)

Čišćenje alata:

Alat isprati vodom odmah nakon upotrebe.

Dostupni tipovi

Postoje sledeći tipovi MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Décor-a u zavisnosti od veličine agregata:

Tip	Debljina nanošenja
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor 1,5 mm	oko 1,5 mm
MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor 2 mm	oko 2 mm

MARMOCRYL

SILICONE-SILICATE Decor

Potrošnja

Oko 1,6 kg/m²/mm debljine maltera.

Uputstvo za upotrebu

1. Priprema podloge

Podloga mora biti suva, bez prašine, masnih fleka, čista i sl. Prvi korak pri ugradnji je prajmerisanje specijalnim prajmerom SILICONE-PRIMER / ML-PRIMER. Glatke ili neupijajuće podloge trebalo bi prajmerisati materijalom PL-BOND. MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor se nanosi nakon sušenja prajmera.

2. Nanošenje

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor malter treba dobro promešati, ali laganim kružnim pokretima kako bi se izbeglo stvaranje mehurića kod materijala. Malter se nanosi mašinski ili ručno, uz pomoć nerđajuće metalne gleterice.

Dok je još svež, malter tretirati (perdašiti) plastičnom gletericom horizontalnim, vertikalnim ili kružnim pokretima, u zavisnosti od željenog finalnog izgleda površine.

Vreme upotrebljivosti zavisi od upijajuće moći podloge i spoljašnje temperature.

Pakovanje

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor se isporučuje u plastičnim kantama od 25 kg.

Rok upotrebe – Skladištenje

18 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

- Prirodni agregati koji se koriste za spravljanje fasadnog maltera mogu prouzrokovati manju razliku u boji. Iz tog razloga i u cilju postizanja homogene boje, preporučuje se upotreba proizvoda iz iste šarže ili mešanje proizvoda iz različitih šarži. Pored toga, treba imati u vidu da na boju utiču i temperatura podloge i vlaga.
- Temperatura za vreme ugradnje trebalo bi da bude između +5°C i +35°C.
- Dok je još uvek svež, MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor bi trebalo zaštititi od visokih temperatura, kiše ili smrzavanja.
- Pažljivo proučite mere opreza i upozorenja ispisana na ambalaži proizvoda.

Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja premaza za spoljašnje mineralne zidne podloge v tip WB 40 g/l (2013) za gotov proizvod. Gotov MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Decor proizvod sadrži maksimalno 40 g/l VOC.

MARMOCRYL

SILICONE-SILICATE Decor



ISOMAT D.O.O.
Prhovačka bb, 22310
Šimanovci, Serbia

15

EN 15824

External render based on organic binder

DoP No.: Marmocryl Silicone-Silicate

Decor/1426-04

Water vapor permeability: V1

Water absorption: W2

Adhesion: 0.4 MPa

Durability: NPD

Thermal conductivity: $\lambda = 0.7 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

Reaction to fire: Euroclass A2-s1,d0

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs