

ML-PRIMER

Silikonsko akrilni adhezivni prajmer za fasadne maltere beli ili u boji

Opis

ML-PRIMER je prajmer na vodenoj bazi beli ili u boji. Silikonski akrilni prajmer veoma fine granulacije, poboljšava hrapavost podloge pre nanošenja dekorativnih maltera svih tipova (cementnih, akrilnih, silikonskih).

Obezbeđuje jednoličnu boju finalne površine, čak i kad je prethodni malter u nekoj tamnijoj boji.

Primena

Koristi se kao prajmer za dobijanje hrapavosti površine a kako bi se osigurala dobra adhezija maltera koji sledi. Idealan je za glatke površine, kao što su beton, cementne ploče, gips-ploče, itd. i kao prajmer za završni malter.

Preporučuje se bojenje istom nijansom kao i malter, pogotovo ako će se nanositi malteri MARMOCRYL, MARMOCRYL SILICONE i MARMOCRYL SILICONE-SILICATE.

Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Tehnički podaci

Oblik:	emulzija
Boje:	bela i izabranih (ISOMAT SISTEM BOJA)
Gustina:	1,6 kg/l
pH:	8-9
Vreme sušenja:	1-2 h
Naredni sloj posle:	4-6 h

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina pre nanošenja prajmera mora biti čista, bez prašine, prljavštine, masnoća, itd.

2. Nanošenje

Pre nanošenja potrebno je dobro promešati ML-PRIMER sve dok ne postane homogen. Nakon toga, razrediti ga vodom do 10%. Nanosi se četkom, rolerom ili u spreju. Malter se nanosi nakon sušenja ML-PRIMER-a.

Potrošnja

150-200 g/m², u zavisnosti od upijajuće moći podloge.

Pakovanje

ML-PRIMER je dostupan u plastičnom pakovanju od 7 kg i 25 kg.

Skladištenje - rok trajanja

24 meseci od datuma proizvodnje, ukoliko se skladišti u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi između +5°C i +35°C.

Zaštititi od direktnog uticaja sunca i mraza.

Napomene

Temperature pri nanošenju bi trebalo da bude između +5°C i +30°C.

ML-PRIMER

Ispariva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022, 29/2024 i 90/2025) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za vezivne osnovne premaze podkategorije ž, WB je 30 g/l (2013). Gotov proizvod ML-PRIMER sadrži maksimalno 30 g/l VOC.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTERI I BOJE
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381(0) 22 215 0 100
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs