

Tehnički opis

MULTIFILL-ELASTIC

Elastična fug masa u boji

Opis

Elastična, jednokomponentna fug masa u boji. Pruža visoku elastičnost, izuzetnu adheziju za podlogu i otpornost na vlagu, temperaturne promene (od -40°C do +150°C) i izloženost spoljašnjim klimatskim uslovima.

Pogodan je za fuge širine od 3 do 40 mm.

Primena

MULTIFILL-ELASTIC se koristi za fugovanje podnih i zidnih pločica na raznim podlogama, naročito gde se zahteva visoka elastičnost (dilatacione fuge, itd).

Pogodan je i za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu.

Za fugovanje prirodnog ili veštačkog kamena, kao što je mermer ili granit, molimo Vas kontaktirajte ISOMAT-ovo odeljenje tehničke podrške.

Tehnički podaci

Baza:	polimerna smola
Temperatura pri nanošenju:	od +5°C do +40°C
Formiranje „pokožice“:	posle 10-20 min
Vreme očvršćavanja:	2-3 mm/dan
Modul elastičnosti: (ISO 8339)	0,60 N/mm ²
Sposobnost pomeranja fuge:	± 25%
Povratak elastičnosti:	oko 90%
Čvrstoća (Shore A):	25

Boje

MULTIFILL-ELASTIC fug mase su sledećih boja, određene odgovarajućim brojem iz MULTIFILL spektra boja: Bela (No 01), Siva (No 03), Svetlo siva (No 05), Tamno siva (No 10), Bahama bež (No 06), Anemon (No 17), Karamel (No 21), Crna (No 02), Svetlo braon (No 09), Srebrno siva (No 29).

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Fuga mora biti čista, suva i očišćena od prašine, ulja, masti itd. Da bi izbegli nepoželjno prljanje ivica fuge, nanosimo samolepljivu traku preko ivica fuge.

2. Nanošenje

Kartuša se ubacuje u specijalan pištolj i brizgaljka se iseče koso, tako da ne može da stane u fugu već samo da klizi preko ivica fuge.

MULTIFILL-ELASTIC se nanosi tako što se kartuša vuče po osovini fuge pod uglom od 45°. Dok je materijal još svež, fuga se poprskava s vodom i ugladi se prstom na kraju. Samolepljiva traka bi trebalo da se ukloni neposredno nakon aplikacije fug mase.

Potrošnja

Fuga 5 mm x 5 mm: 1 kartuša/11,2 m dužnih fuge.

Pakovanje

Patrone od 280 ml.

Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od dana proizvodnje u suvim uslovima i bez smrzavanja.

Napomene

- MULTIFILL-ELASTIC je potrebno testirati pre upotrebe na površinama gde se mogu pojaviti masne fleke (npr. mermer, granit).
- Nije preporučljivo za fuge koje su konstantno izložene pritisku vode (npr. kod rezervoara za vodu, bazena, itd.).

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs