

MULTIFILL-EPOXY THIXO

2-komponentna, obojena epoksidna fug masa i lepak za pločice

Opis

MULTIFILL-EPOXY THIXO je 2-komponentna epoksidna masa za podne i zidne pločice, visoke čvrstoće, otporna na hemikalije bez rastvarača. Po sušenju pokazuje visoku pritisnu i savojnu čvrstoću i adheziju, a istovremeno je otporna na nekoliko kiselina, alkalija, korozivne agense za beton, sredstva za čišćenje, morsku i slanu vodu.

Pogodna za horizontalne i vertikalne spojeve širine 1,5-10 mm.

Klasifikovana je kao tip RG mase za fugovanje pločica u skladu sa EN 13888 i kao lepak tipa R2 u skladu sa standardom EN 12004. Sertifikovan CE oznakom.

Klasifikovan A+ (najviša ocena), prema francuskom VOC propisu, za procenu emisije VOC.

Primena

MULTIFILL-EPOXY THIXO je idealan za industrijska područja i područja sa visokim prometom, kao i za područja koja zahtevaju hemijsku otpornost, kao što su pivare, klanice, laboratorije, mlekare, kuhinje za profesionalnu upotrebu, bazeni itd. Takođe, pogodan je za pričvršćivanje podnih pločica.

Pogodan za površine koje dolaze u direktan dodir sa prehrambenim proizvodima, u skladu sa W-347, EPA 330.5 and EPA 110.2.

Tehnički podaci

Baza:	2-komponentna epoksidna smola
Boje:	bela, siva, svetlo siva, crna, bahama bež, srebrno siva, druge boje na poseban zahtev
Mešanje komponenti:	100:6,5 težinski
Gustina (A):	1,65 kg/l na +23°C
Gustina (A+B):	1,55 kg/l na +23°C
Obradivost:	oko 45 min na +23°C
Čišćenje:	45 min na +23°C
Prohodnost:	nakon 16 h na +23°C

Minimalna temperatura očvršćavanja:

+10°C

Delimično opterećenje:

nakon 48 h na +23°C

Potpuno opterećenje:

nakon 7 dana na +23°C

Pritisna čvrstoća:

> 45 N/mm²

Savojna čvrstoća:

> 30 N/mm²

Otpornost na habanje:

< 250 mm³

Skupljanje po sušenju:

< 1,5 mm/m

Apsorpcija vode nakon 240 min:

< 0,1 g

Početna smicajna

adhezivna sila

(nakon 7 dana):

≥ 2 N/mm²

Smicajna adhezivna

sila nakon potapanja

u vodu (nakon 21 dan):

≥ 2 N/mm²

Smicajna adhezivna

sila nakon termalnog šoka: ≥ 2 N/mm²

Servisna temperatura:

od -30°C do +80°C

Sva merenja su sprovedena u skladu sa EN 13888 i EN 12004.

Čišćenje alata:

Alat bi trebalo čistiti vodom prilikom svakog prekida rada.

Uputstvo za upotrebu

1. Mešanje komponenti

Komponenta A (smola) i B (očvršćivač) su zapakovane u odvojenim posudama u određenom težinskom odnosu. Celokupna količina komponente B se dodaje u komponentu A. Komponente bi trebalo mešati oko 5 minuta mikserom na niskom broju obrtaja (300 rpm). Bitno je da se materijal dobro promeša uz zidove i dno posude kako bi se obezbedila ravnomerna disperzija očvršćivača.

2. Application process

Lepljenje pločica

Dobijenu mešavinu treba postepeno razmazati po podlozi i "začešljati" je nazubljenom gletericom kako bi se ravnomerno nanela po celoj površini. Pločice treba fiksirati pritiskom na željeni položaj.

MULTIFILL-EPOXY THIXO

Fugovanje spojeva pločica

Suve i čiste fuge se pune umešanim materijalom koristeći gumenu špahtlu i povlačeći je dijagonalno u odnosu na fuge, kako bi se fuge pravilno popunile, a istovremeno uklonio višak materijala.

Male količine epoksidne mase za fugovanje koje ostaju na površini pločica se emulguju i uklanjaju koristeći čvrst, blago navlažen sunder. Zatim se površina pločica ponovo čisti čistim i blago mekim sunderom.

Upotreba mlake vode učiniće čišćenje lakšim. Za još brže čišćenje može se dodati 10% težinski špiritusa u vodu kojom se čisti.

Potrošnja

Potrošnja zavisi od dimenzija pločica i širine fuge. Orijentacione potrošnje date su u tabeli:

Dimenzije pločica (u cm)	Širina fuge			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	930	1.400	-	-
4,2 x 4,2 x 0,6	890	1.330	1.770	2.210
10 x 10 x 0,6	370	560	740	930
10 x 10 x 0,9	560	840	1.120	1.400
15 x 15 x 0,7	290	430	580	720
15 x 15 x 1,2	500	740	990	1.240
20 x 20 x 0,7	220	330	430	540
20 x 30 x 0,7	180	270	360	450
24 x 12 x 0,8	310	470	620	780
24 x 11,5 x 1,5	600	900	1.200	1.500
24 x 11,5 x 2,0	800	1.200	1.590	1.990
24 x 11,5 x 2,5	1.000	1.500	1.990	2.490
30 x 30 x 0,8	170	250	330	410

(Potrošnja u g/m²)

Pakovanje

MULTIFILL-EPOXY THIXO se isporučuje u garniturama od 3 kg i 10 kg u unapred određenim težinskim odnosima. Kontejner komponente B je spakovan u kontejner komponente A.

Rok upotrebe – Skladištenje

24 meseca od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštititi od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

- Na radno vreme epoksidnih sistema utiče temperatura okoline. Idealna temperatura primene kreće se između +15°C i +25°C, za šta proizvod dobija optimalnu obradivost i vreme stvrdnjavanja. Sobna temperatura ispod +15°C produžiće vreme sušenja, dok će je temperatura iznad +30°C smanjiti. Preporučuje se blago zagrevanje proizvoda tokom zime i čuvanje proizvoda u hladnoj prostoriji pre primene u letnjim mesecima.
- MULTIFILL-EPOXY THIXO je potpuno zdravstveno bezbedan nakon očvršćavanja.
- Za horizontalne spojeve širine > 10 mm, obratite se timu za tehničku podršku.
- Pročitati savete o zaštiti na radu istaknute na ambalaži.

Ispariva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za podkategoriju proizvoda g tip SB 350 g/l (2013) za gotov proizvod. Gotov MULTIFILL-EPOXY THIXO proizvod sadrži maksimalno < 350 g/l VOC.

MULTIFILL-EPOXY THIXO

OTPORNOST NA HEMIKALIJE (prema ASTM D 543-84 ili EN 12808-1):

SAZREVANJE
 UZORAKA: 7 DANA

MULTIFILL-EPOXY THIXO

VARIJACIJA TEŽINE

R/b	Sredstvo	Promena u % (7 dana)	Napomene	Promena u % (28 dana)	Napomene
1	Koncentrovana hlorovodonična kiselina 37%	- 1,02	Promena boje	- 3,56	Promena boje
2	30% sumporna kiselina	+ 0,11	Promena boje	+ 0,54	Promena boje
3	5% sirćetna kiselina	+ 0,79	Nema promena	+ 1,18	Nema promena
4	5% mlečna kiselina	+ 0,92	Nema promena	+ 0,98	Nema promena
5	60% natrijum hidroksid	+ 0,06	Nema promena	+ 0,18	Nema promena
6	Etanol	+ 0,65	Nema promena	+ 2,54	Nema promena
7	Ksilen	+ 9,93	Nema promena	+ 12,47	Nema promena
8	Rastvor natrijum hipohlorit 10%	- 1,00	Nema promena	- 1,60	Nema promena

MULTIFILL-EPOXY THIXO

	
ISOMAT S.A. 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece 10	
EN 12004:2007+A1:2012 DoP No.: MULTIFILL EPOXY THIXO/1078-02 NB: 2032 Improved reaction resin adhesive for internal and external tiling.	
Reaction to fire	Class E
Release of dangerous substances	See MSDS
Bond strength, as:	
- initial shear adhesion strength	≥ 2 N/mm ²
Durability, of	
- shear adhesion strength after thermal shock	≥ 2 N/mm ²
shear adhesion strength after water immersion	≥ 2 N/mm ²

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTERI I BOJE
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381(0) 22 215 0 100
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs