

Tehnički opis

PL-BOND

Prajmer za adheziju maltera

Opis

PL-BOND je adhezioni prajmer sa dodacima sintetičkih smola i kvarcnog peska. Koristi se na glatkim i neupijajućim površinama umesto špric maltera, radi povećanja adhezije narednog malterisanog sloja. Po nanošenju formira grubu površinu, otpornu na alkalno okruženje.

Primena

PL-BOND je pripremljeni prajmer koji obezbeđuje adekvatnu hrapavost podloge, što povećava adheziju narednog malterisanog sloja. Rezultirajuća površina je veoma otporna na alkalne materijale, pa predstavlja idealnu podlogu za gips-malter.

Pogodan je i za unutrašnju i za spoljnu upotrebu.

Tehnički podaci

Oblik:	pastozan
Boja:	cigla crvena
Gustina:	1,48 kg/l
pH:	7-9
Vreme sušenja:	2-3 h
Naredni sloj:	8-10 h

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina koju prajmerišemo mora da bude suva i potpuno bez prašine, masnoća, prljavštine i sl.

2. Nanošenje

Sadržaj plastične kante se dobro promeša pre upotrebe, dok se ne dobije homogena masa. PL-BOND se na površinu nanosi u jednom sloju, četkom ili valjkom. Kada se osuši, sledi malterisanje.

Potrošnja

300-350 g/m², zavisno od debljine sloja.

Pakovanje

PL-BOND se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg, 5 kg i 20 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

Temperatura tokom primene treba da bude između +5°C i +30°C.

Volatile Organic Compounds (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022, 29/2024 i 90/2025) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za vezivne osnovne premaze ž, tip SB je 750 g/l (2013). Gotov proizvod PL-BOND sadrži maksimalno 30 g/l VOC.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTER I BOJE
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381(0) 22 215 0 100
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs