

Tehnički opis

ISOMAT STANDARD COLOR

Emulziona boja za široku upotrebu

Opis

Emulziona boja za široku upotrebu na unutrašnjim površinama. ISOMAT STANDARD COLOR se preporučuje za površine koje zahtevaju češće bojenje kao što su javni objekti, hoteli, bolnice, škole, mesta za zabavu itd. Karakteriše je visok stepen obradivosti i stepen pokrivenosti površine. Brzo se suši i drugi sloj može brzo da se nanese.

Primena

ISOMAT STANDARD COLOR se koristi za unutrašnju primenu, na novim ili starim površinama na uobičajenim podlogama kao što su beton, malter, gips-ploče itd.

Technical data

Boja:	bela i izabranih boja (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Tip:	100% emulziona boja
Viskozitet (Stabilnost):	17
Gustina:	1,58 kg/l
Neprozirnost:	min 95%
Belina:	min 90%
Snaga vezivanja:	1,70 N/mm ²
pH:	8-9 na +23°C
Vreme sušenja:	1 h (na dodir)
Sledeći premaz:	posle 3-4 h
Čišćenje alata:	Nakon upotrebe alat temeljno očistiti vodom.

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti suva i očišćena od masnoća, trošnih delova, prašine, itd.

- Pukotine ili spojeve treba popuniti sa ISOMASTIC-A akrilnom zaptivnom masom ili ISOMAT ACRYL-STUCCO akrilnom git/glet masom.
- Bilo kakve nepravilnosti u betonu popraviti polimer-modifikovanim malterom DUROCRET.

- Malterisani zid popraviti gotovim malterima UNICRET i UNICRET-FAST-om.
- Za gletovanje površina, koristiti glet masu STUCCOCRET.

Podlogu treba premazati koncentrovanim, akrilnim prajmerom na bazi vode PRIMER-PRO, razblaženim 400-800% čistom vodom.

Nestabilne ili zaprljane podloge treba premazati akrilnim, mikronizovanim prajmerom na bazi vode PRIMER-CLASSIC razređenim sa max 50% čiste vode.

Površine zaprljane dimom, nikotinom, izduvnim gasovima, vodorastvorljivim markerima, olovkama itd. treba prajmerisati blokatorom mrlja BLOCK-PRIMER.

Prajmerisanje nije neophodno ukoliko je površina zdrava.

2. Primena

Pre upotrebe, lagano promešati sadržaj i naneti ga nerazređenog ili razređenog sa 5-10% čiste vode. Dva sloja ISOMAT STANDARD COLOR-a naneti pomoću valjka, četke ili pištolja. Drugi sloj naneti nakon što se prvi u potpunosti osuši.

Pokrivna moć

ISOMAT STANDARD COLOR pokriva 12 m²/l, na prethodno pripremljenu površinu.

Pakovanje

3 l, 10 l i 15 l.

Rok trajanja – Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi između +5°C i +35°C. Zaštititi od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i mraza.

ISOMAT STANDARD COLOR

Ispariva organska jedinjena (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija („Sl. Glasnik RS“; br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022, 29/2024 i 90/2025) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za mat premaze za unutrašnje zidove i tavanice podkategorije a, WB je 30 g/l (2013). Gotov proizvod ISOMAT STANDARD COLOR sadrži maksimalno <30 g/l VOC.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTERI I BOJE
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381(0) 22 215 0 100
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs