

STUCCOCRET-BIO

Masa za gletovanje

Opis

STUCCOCRET-BIO je praškasta glet masa na bazi kreča, za gletovanje unutrašnjih malterisanih zidova, kao i gips kartonskih ploča. Mešanjem sa vodom formira se pasta izuzetne obradivosti, pogodna za gletovanje. Klasifikovan je kao tip GP CS I, W0 malter, prema EN 998-1.

Primena

STUCCOCRET-BIO se koristi za poravnavanje unutrašnjih površina koje će biti pokrivene bilo kojom disperzionom bojom. Namenjen je za površine od betona ili maltera, i zamenjuje uljane glet-mase i slične materijale.

Tehnički podaci

Oblik:	prah
Boja:	bela
Potrošnja vode:	7 l/20 kg džak
Spec. težina suvog maltera:	1,00 ± 0,10 kg/l
Spec. težina zamešanog maltera:	1,45 ± 0,10 kg/l
Sila adhezije:	0,40 N/mm ²
Koeficijent termičke provodljivosti ($\lambda_{10, \text{suv}}$):	≤ 0,35 W/(m.K)
Koeficijent paropropusnosti (μ):	10

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora da bude suva, čista, bez prašine, masnoće, boje i sl. Nema potrebe za prajmerisanjem pre nanošenja materijala.

2. Nanošenje

Sadržaj jedne vreće STUCCOCRET-BIO se dodaje u vodu uz stalno mešanje do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 15 minuta pa ponovo promešati masu. Masa se potom nanosi gletericom u dva sloja. Drugi sloj sledi kada se prvi sloj u potpunosti osuši. Brušenje i bojenje finalnog sloja sledi otprilike posle 12 sati.

Potrošnja

Oko 1.2 kg/m²/mm.

Pakovanje

STUCCOCRET-BIO se isporučuje u papirnim vrećama od 20 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

Papirna vreća od 20 kg: 12 meseci od datuma proizvodnje.

Svi gore navedeni rokovi trajanja su važeći ukoliko se proizvod skladišti u originalnom pakovanju, na mestima zaštićenim od vlage i mraza.

STUCCOCRET-BIO



ISOMAT D.O.O.
PRHOVACKA BB 22310 ŠIMANOVCI
SERBIA

17

EN 998-1

**General purpose plastering mortar (GP)
for internal use**

DoP. No.: STUCCOCRET BIO/1276-01

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 0,4 N/mm² – **FP:** A

Water absorption: W0

Water vapour diffusion coeff.: μ_{10}

Thermal conductivity: ($\lambda_{10, dry}$) 0,35 W/mK

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci

Telefon: +381 22 215 0 100, Fax: +381 22 215 0 101,

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs

Sve tehničke informacije i instrukcije date u ovom Tehničkom opisu proizvoda su bazirane na znaju i iskustvima inženjera iz Odeljenja za Istraživanje i Razvoj naše kompanije, kao i na rezultatima iz višegodišnje prakse pri ugrađivanju naših proizvoda. Preporuke i sugestije date u uputstvu za upotrebu proizvoda su bez garancije zbog radnih uslova na gradilištu koji ne mogu biti kontrolisani sa strane naše firme. U vezi toga, sam korisnik je odgovoran da predvidi sve uslove prilikom ugradnje određenog proizvoda. Važeći tehnički opis automatski poništava sve prethodno izdate u vezi jednog istog proizvoda.

