

Tehnički opis

STUCCOCRET UNIVERSAL

Polimer-modifikovana glet masa ultra fine granulacije

Opis

STUCCOCRET UNIVERSAL je polimer-modifikovana glet masa, ultra fine granulacije. Dodavanjem vode formira se pasta odlične obradivosti, bez grudvica, koja pruža savršeno glatku površinu koja se lako brusi i spremna je za farbanje.

Sertifikovana je prema EN 15824 i klasifikovana kao tip GP CS II, W0 mortar. CE oznaka.

Primena

STUCCOCRET UNIVERSAL se koristi za gletovanje i pripremu unutrašnjih površina od betona, gipsa ili gipsanih ploča koje će se premazivati bojom ili drugim premazima. Zamenjuje uljane glet-mase i slične materijale.

Tehnički podaci

Oblik:	prah
Boja:	bela
Potrošnja vode:	6,8-7,2 ili 8 l / 20 kg džak
Spec. težina suvog maltera:	$1,00 \pm 0,10$ kg/l
Spec. težina zamešanog maltera:	$1,50 \pm 0,10$ kg/l
Spec. težina očvrstnalog maltera:	$1,20 \pm 0,10$ kg/l
Sila adhezije:	$\geq 0,50$ N/mm ²
Koeficijent termičke provodljivosti ($\lambda_{10,suv}$):	$\leq 0,33$ W/(m·K)
Maksimalna debljina:	do 5 mm u dva sloja

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora da bude čista, bez prašine, masnoća, labavih čestica i sl. Pre nanošenja prajmerisati površinu sa PRIMER-PRO ili UNI-PRIMER-om.

2. Nanošenje

Sadržaj jedne vreće STUCCOCRET UNIVERSAL-a polako dodati u 6,8 – 7,2 l vode za ručno nanošenje / u 8 l vode za mašinsko nanošenje, uz neprekidno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta željene obradivosti, pogodna za gletovanje površina. Da biste dobili jednoličnu pastu nakon prvog mešanja, ostavite materijal da odstoji 10 minuta, a zatim ga ponovo mešajte dok ne postane homogen.

Nanosi se ručno, nerđajućom metalnom gletericom ili mašinski, u dva sloja, na sve vrste maltera i gipsanih ploča. Drugi sloj se može naneti kada se prvi sloj osuši (posle 12-24 sata).

Brušenje i bojenje finalnog sloja sledi nakon otprilike 12-24 sata. Odlikuje je mogućnost direktne aplikacije svih vrsta disperzionih boja na izgletovanu i suhu površinu.

Potrošnja

Približno od 0,5 do 1,5 kg/m² u dva sloja.

Pakovanje

STUCCOCRET UNIVERSAL se isporučuje u papirnim vrećama od 20 kg.

Rok upotrebe – Skladištenje

Papirna vreća od 20 kg:
12 meseci od datuma proizvodnje

Svi gore navedeni rokovi trajanja su važeći ukoliko se proizvod skladišti u originalnom pakovanju, na mestima zaštićenim od vlage i mraza.

STUCCOCRET UNIVERSAL



ISOMAT D.O.O.
Prhovačka bb, 22310
Šimanovci, Serbia

24

EN 15824

internal render based on organic binder

DoP No.: STUCCOCRET UNIVERSAL/ 1319

Adhesion: 0,5 MPa

Thermal conductivity: $\lambda = 0,33 \text{ W/(m K)}$

Reaction to fire: Euroclass A2-s1, d0

Dangerous Substances: Complies

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTERI I BOJE
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs info@isomat.rs