

Tehnički opis

SUPERBOND-PU

Poliuretanski lepak za snažno vezivanje

Opis

Visoko kvalitetan, jednokomponentni poliuretanski lepak, bez rastvarača.

- Odlično vezivanje za sve vrste građevinskih materijala.
- Spreman za upotrebu.
- Odlična otpornost na starenje i vremenske uslove.
- Otpornost na temperature u intervalu -30°C do +80°C.

Primena

SUPERBOND-PU se koristi za snažno vezivanje za sve vrste građevinskih materijala kao što su drvo, beton, aluminijum, pločice i sl. Može se korsitiiti za spajanje drvenih konstrukcija i u industriji nameštaja. Odličan za manje popravke.

Tehnički podaci

Osnova:	poliuretan
Boja:	bela
Formiranje filma:	25-30 min
Temperatura ugradnje:	od +5°C do +30°C
Sila prijanjanja:	3,5 N/mm ²
Zatezna čvrstoća:	14 N/mm ²

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti čista, bez prašine, trošnih delova, masnoća i sl.

Orošavanje podloge će ubrzati proces vezivanja lepka.

2. Ugradnja

Kartuša se ubaci u pištolj i vrh se odseče pod uglom.

Lepak se nanosi tačkasto ili u trakama na jednu površinu, potom se spoje površine koje se lepe i lagano fiksiraju rukom ili gumenim čekićem.

Čišćenje:

Dok je materijal još svež uklanja se acetonom. Ako očvršne uklanja se mehanički.

Potrošnja

Orjentaciona potrošnja: 1 kartuša / 12 dužnih metara.

Pakovanje

Kartuša 280 ml.

Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva na suvom i na optimalnoj temperaturi.

Napomene

Početno očvršćavanje lepka SUPERBOND-PU u debljini od 0,1 mm se postiže nakon 1-2 sata, zavisno od temperature i vlažnosti. Potpuno vezivanje lepka se dobija nakon 1-2 dana, zavisno od ambijentalnih uslova (temeperatura, vlažnost), kao i od debljine nanosa lepka i vrste primene.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs info@isomat.rs