

VS-W

Transparentni vodorazredivi akrilni zaštitni lak sa nanomolekularnom strukturom

Opis

VS-W je spreman za upotrebu, transparentni, akrilni vodorazredivi lak sa nanomolekularnom strukturom, koji se koristi za zaštitu cementnih površina (beton, dekorativni mikrocementi itd.).

- Ističe prirodnu boju materijala, dajući lep sjaj.
- Otporan je na UV-zrake, neće požuteti vremenom.
- Bez rastvarača je i mirisa, pa je pogodan za lose provetravane prostorije.
- Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Područja primene

VS-W ističe prirodnu boju površine, istovremeno je štiteći od zagađenja. Pogodan je za upotrebu na cementnim površinama kao što su dekorativni mikrocementi, kao i pre nanošenja poliuretanskih lakova. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na zidnim i podnim površinama.

Tehnički podaci

Boja:	transparentna (nakon sušenja)
Gustina:	0,98 kg/l
Suvo na dodir:	20±5 min
Nanos sledećeg sloja nakon:	3-4 h
Viskozitet: (DIN 53211-70, 2 mm, 23°C)	100±10 sec
Sjaj: (EN ISO 2813-99, 20°C)	> 60%
Sadržaj suvih materija, maseno: 26±2 % (EN ISO 3251-03)	

Čišćenje alata: Uklonite što više materijala sa alata pre čišćenja. Odmah nakon upotrebe, očistite alat detaljno pranjem vodom i sapunom.

Uputstva za upotrebu

1. Priprema površine

Površina mora biti suva, čista, bez masnoće, ulja, rastresitih čestica, prašine itd.

2. Primena

VS-W se razređuje vodom u zapreminskom odnosu 1:1, a zatim se nanosi četkom ili valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon što se prvi sloj osuši.

Potrošnja

150-200 ml/m²/po sloju, u zavisnosti od upijanja podloge.

Pakovanje

U kantama od 1 l, 5 l i 20 l.

Rok trajanja – Skladištenje

24 meseca od datuma proizvodnje ukoliko se skladišti u originalnom, neotvaranom pakovanju na temperaturama između +5°C i +35°C, zaštićeno od smrzavanja i od direktnog dejstva sunčevog zračenja.

Napomene

- Temperatura tokom nanošenja proizvoda treba da bude između +5°C i +35°C.
- Pre upotrebe molimo pogledajte bezbednosna uputstva na pakovanju.

Isparljiva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A) maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC u jednodokomponentnim premazima podkategorije z za WB je 140 g/l (2013). Gotov proizvod VS-W sadrži maksimalno 16 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs