

TEHNIČKI LIST

Sikagard®-1250

Enzimski vodeni čistač na bazi bio-komponenti, sa sadržajem ugljenika biološkog porekla do 56%, za spoljašnju upotrebu na različitim podlogama.

OPIS PROIZVODA

Sikagard®-1250 je rastvor za čišćenje spreman za upotrebu koji se nanosi prskanjem i sadrži enzime prirodnog porekla, pružajući snažan i dugotrajan efekat čišćenja. Enzimi se vezuju za površinu, obezbeđujući produženo delovanje za efikasnu i kontinuiranu čistoću površina tokom vremena.

UPOTREBA

Proizvod se može koristiti na raznim građevinskim materijalima i podlogama kao što su:

- Beton
- Zidana opeka
- Gips karton ploče
- Keramičke pločice
- Terakota pločice
- Bitumen
- Staklo
- Drvo

Pre upotrebe na celokupnoj površini Sikagard®-1250 je neophodno testirati na manjim, probnim površinama kada su u pitanju sledeće podloge:

- Prirodni kamen
- Metal
- Farbane i/ili lakirane površine

Sikagard®-1250 nije namenjen za upotrebu na podlogama od plavog prirodnog kamena.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- 56% sadržaja ugljenika biološkog porekla, prema standardu ASTM D6866-24, metoda B
- Na bazi vode
- Veoma dobro čisti širok spektar građevinskih materijala
- Dobro prodire u podlogu i ima visoku moć raspršivanja
- Ne sadrži fosfate, izbeljivače niti vodonik-peroksid
- Ne ostavlja mrlje na većini podloga
- Ne sadrži aktivne biocidne supstance u skladu sa regulativom EU 528/2012
- Biorazgradiv u skladu sa EU regulativom 648/2004

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova / baza	Tečnost na bazi vode koja sadrži prirodne enzime i amfoterno površinski aktivne supstance.		
Pakovanje	Kanister od 5 litara (pogledati cenovnik za druge varijante pakovanja)		
Boja	Blago žućkasta, providna		
Rok trajanja	24 meseca od datuma proizvodnje		
Uslovi skladištenja	Proizvod se mora čuvati u originalnoj, neotvorenoj i neoštećenoj, dobro zatvorenoj ambalaži, na suvom mestu, pri temperaturi između +5 °C i +30 °C. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja. Uvek se pridržavati uputstava navedenih na ambalaži. Za informacije o bezbednom rukovanju i skladištenju pogledati važeći Bezbednosni list.		
Gustina	Na +20 °C i 50 % relativne vlažnosti	1 kg/L	(EN ISO 2811-1)
pH vrednost	6.5		

INFORMACIJE O PRIMENI

Potrošnja / doziranje	Izdašnost: 7–10 m ² /l, u zavisnosti od poroznosti i stepena zaprljanosti podloge.		
Temperatura proizvoda	Maksimalna	+30 °C	
	Minimalna	+10 °C	
Temperatura vazduha	Maksimalna	+30 °C	
	Minimalna	+10 °C	
Relativna vlažnost vazduha	Minimalno	40 %	

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju hemijskih proizvoda, korsnici trebaju da se upute na najnoviji Bezbedonosni list (BL) koji sadrže fizičke, ekološke, toksikološke i druge sigurnosne podatke.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

PRIMENA

VAŽNO – Promena boje prirodnog kamena usled delovanja surfaktanta

Proizvod sadrži surfaktant koji može da se adsorbuje na površinu kamena. Ova adsorpcija je reverzibilna tokom vremena i pranjem vodom, ali neposredno nakon primene može doći do promene boje kamena. Promena boje može biti prisutna nekoliko nedelja.

1. Uvek prethodno izvršiti probnu primenu na manjoj, neupadljivoj površini.

VAŽNO – Kompatibilnost sa metalnim i obojenim podlogama

Kontakt sa metalnim i obojenim podlogama može izazvati pojavu fleka ili promenu boje na zahvaćenim površinama. Pre nanošenja proizvoda na celu površinu, uvek izvršiti probu na metalnoj oblozi i obojenim površinama i sačekati 72 sata kako bi se potvrdilo da nije došlo do promene boje.

1. Mehanički ukloniti sve debele naslage i veće nakupine četkanjem četkom sa tvrdim vlaknima ili struganjem.
2. Proizvod nanositi samo po suvom vremenu i obezbediti da najmanje 48 sati nakon primene ne bude padavina.
3. Pre upotrebe dobro protresti ambalažu u trajanju od 30 sekundi.
4. Proizvod ravnomerno naneti na površinu pomoću prskalice.
5. **VAŽNO: Ne ispirati vodom.** Ostaviti proizvod da deluje 48–72 sata u suvim uslovima.
6. **Napomena:** Prvi rezultati mogu biti vidljivi tokom prvih nekoliko nedelja, dok se puna efikasnost razvija postepeno tokom nekoliko meseci.
7. Sprečiti direktan kontakt sa tretiranim površinama do njihovog potpunog sušenja, uključujući kontakt sa kućnim ljubimcima

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1

22310 Šimanovci

Srbija

Tel: +381 22 2155 777

www.sika.rs

Tehnički list

Sikagard®-1250

Avugust 2026, Verzija 10.01

021890150000000088

Sikagard-1250-sr-RS-(08-2026)-10-1.pdf