

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: CID-2025/02

MAXICID® Standard

sredstvo za sanaciju i za zaštitu građevinskih materijala na kojima je primećeno prisustvo algi i gljivica

Karakteristike

- Spreman za upotrebu
- Jednostavna primena
- Odlična efikasnost

Osobine i namena

MAXICID Standard je sredstvo spremno za upotrebu, a namenjeno je za zaštitu i naknadni tretman svih površina na kojima je primećeno prisustvo algi i gljivica. Nanosi se na građevinske površine (poput fasadnih, zidnih, bentonskih i malterisanih površina), a pre nanošenja završnog premaza. Baziran je vodenj smeši algicida i fungicida.

Pakovanje

MAXICID Standard se isporučuje u plastičnim pakovanjima od: 0,5, 5 i 18 litara.

Tehnički podaci

- Izgled: tečan
- Boja: prozirna
- Gustina (T = +20 °C): ≈1kg/L
- pH (T = +20 °C): 8,0–9,0
- Sadržaj suve materije (%): ≈ 0,40
- Vreme sušenja, pri temperaturi od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%:
 - Premazani deo zida je suv na dodir nakon ≈2 sata;
 - Premazana površina je spremna za naknadni tretman nakon ≈24 sata;

Sastav: algicidna i fungicidna sredstva, aditivi i voda.

Priprema površina

Površina mora biti suva i nosivo sposobna.





Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Priprema sredstva

MAXICID Standard je spreman za upotrebu. Ambalažu pre upotrebe dobro promućkati.

Nanošenje sredstva

Sredstvo nanositi valjkom ili četkom, na spoljašnje i unutrašnje površine. Potrošnja biocidnog proizvoda je 100–200 ml/m², u zavisnosti od vrste i poroznosti površine koja se tretira. Na potrošnju utiče: upijanje i kvalitet pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja. Proizvod naneti tako da cela površina koja se tretira bude ravnomerno pokrivena slojem MAXICID Standarda. Tretiranu površinu potrebno je ostaviti da se suši minimum 24 sata. Ako i nakon toga postoje vidljivi znaci prisustva mikroorganizama, tretman ponoviti prema uputstvu. Ukoliko se ustanovi da je delovanje u jednom nanosu dovoljno, pristupiti nanošenju završnog premaza MAXIDIS-a F.

Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se koristiti pri temperaturama ispod +5 °C ili preko +35 °C i pri relativnoj vlažnosti vazduha većoj od 80%. Navedeni temperaturni intervali odnose se na temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala.

Čišćenje alata i prostora

Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom.

Postupanje sa otpadom

Ostatke nepotrošenog sredstva, u dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, sačuvati za eventualnu kasniju upotrebu;

Neupotrebljene ostatke ne izlivati u kanalizaciju i u životnu sredinu. Neiskorišćeni proizvod odlagati u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpada, a ambalažu skladu sa propisima kojima se uređuje odlaganje ambalaže i ambalažnog otpada.

Zaštita na radu

Zaštita tela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama;
- Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara;
- Disajne puteve zaštititi maskom u slučaju nanošenja boje mašinom za špricanje koje se i ne preporučuje

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju udisanja, izneti osobu na svež vazduh. Ako dospe na kožu, temeljno isprati kožu sa puno vode i sa neutralnim sapunom. Ako dospe u oči pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako se proguta, isprati usta sa dosta vode. U slučaju gutanja u velikim količinama, potražiti medicinsku pomoć ili savet lekara.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti! Čuvati van domašaja dece.

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je dokazano odgovarajućim sertifikatima, prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo za eventualne kasnije revizije i dopune.