

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: AN 2021/08 od 12.08.2021.

MAXIDECOR[®] Antica

akrilna, vodoperiva boja za dekoraciju unutrašnjih zidova

Karakteristike

- Otporna na mokro brisanje
- Jednostavna za nanošenje
- Izvrsna paropropusnost
- Izuzetan izgled završnog filma
- Tonira se prema ton karti MAXIDECOR Antica
- Ekološki proizvod



Osobine i namena

MAXIDECOR Antica je vodoperiva, polutransparentna efektna boja, izrađena na bazi vodene disperzije akrilnog veziva, punila, specijalnih aditiva i pigmenata, oplemenjena posebnim akrilnim perlama. Namijenjena je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina kod kojih je potrebno postići antički izgled.

MAXIDECOR Antica se odlikuje izuzetnom izdašnošću, paropropusnošću i otpornošću na mokro brisanje.

Zbog izuzetno niskog nivoa lako isparljivih organskih jedinjenja, nije štetan za čoveka i njegovu okolinu.

Pakovanje

MAXIDECOR Antica se isporučuje u plastičnim kantama, u pakovanjima od 1 L i 3 L.

Nijansiranje

MAXIDECOR Antica je dostupna u Neutral, Silver, Gold i Bronse bazi. Može se nijansirati na MAXIMIX sistemu, prema ton karti MAXIDECOR Antica.

Homogenizacija prilikom toniranja se vrši **isključivo ručno**, bez upotrebe šejkera.

Tehnički podaci

- Izgled: tečan;
- Boja: bela;
- Gustina (T = +20 °C) (kg/L): ≈ 1,025;
- pH (T = +20 °C): ≈ 8;
- Sadržaj suve materije (%): ≈ 15;
- Sadržaj lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC) (g/L): <10;



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

- Vreme sušenja, pri temperaturi od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%:
 - Premaz je suv na dodir nakon $\approx$ 30 min,
 - Premaz je potpuno suv nakon $\approx$ 6 sati.

Sastav: akrilno vezivo, punila, pigmenti, zgušnjivači, specijalni aditivi, akrilne perle i voda.

Priprema površina

Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prijanjanje premaza na podlogu. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti.

Neravne površine izravnati akrilnom masom za izravnavanje unutrašnjih zidova GLETOLIN G, a sve u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača.

Potom, na površinu naneti beli MAXIDECOR Smooth Primer, a sve prema uputstvu proizvođača.

Priprema i nanošenje boje

Pre upotrebe boju ručno razmešati do homogenizacije. Dva ili više pakovanja proizvoda MAXIDECOR Antica različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati, kako bi se izbegla neznatna razlika u nijansi.

Tokom bojenja nije dozvoljeno uticati na boju na bilo kakav način (razblaživanje vodom, dodavanje sredstava za nijansiranje i slično), jer će to neminovno uticati na ujednačenost izgleda osušenog filma premaza.

Materijal u manjim količinama postepeno nanositi u jednom sloju, pokretima četke u svim pravcima, na površini od 1–2 m². Pri optimalnim uslovima, od 5 do 10 minuta nakon nanošenja, preći plastičnom lepezom preko nanetog materijala, kako bi razbili akrilne perle i postigli finalni efekat.

Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne sme se koristiti ispod +5 °C. Navedeni temperaturni intervali odnose se na temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog materijala.

Prosečna potrošnja je između 7–8 m²/L, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i načina nanošenja.

Čišćenje alata i prostora

Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom. Sav materijal koji se nehotice nađe na površinama koje nisu predviđene za tretiranje, odmah očistiti dok se materijal još nije osušio.

Postupanje sa otpadom

Ostatke nepotrošene boje koja nije razblaživana, u dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, sačuvati za vršenje eventualnih popravki ili kasniju upotrebu.

Prilikom odlaganja, boju ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već je pomešati sa cementom ili drugim upojnim materijalom (piljevinom, peskom i sl.) i u stvrdnutom stanju odložiti je kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Temeljno očišćena ambalaža se može reciklirati.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Održavanje obojenih površina

Premazane površine ne zahtevaju posebno održavanje. Sva neprihvaćena nečistoća može se ukloniti suvom i čistom tkaninom ili mekom četkom. U slučaju da se fleke ne mogu ukloniti na ovaj način, napraviti rastvor neutralnog deterdženta (pH 6–8) i čiste vode (prilikom razblaživanja, poštovati uputstva proizvođača sredstva za čišćenje). Čistom mikrofiber tkaninom ili sunderom nežno trljati fleku. Nakon čišćenja, isprati površinu pažljivo, potom suvom i čistom krpom, tapkanjem odstraniti višak vode sa premaza. Ako je fleke nemoguće ukloniti, potrebno je ponoviti postupak bojenja, što je opisano u poglavljima: Priprema površina; Impregniranje površina; Priprema boje; Nanošenje boje.

Nakon nanošenja, površine se moraju tretirati pažljivo nekoliko nedelja jer će premaz dostići svoju konačnu tvrdoću, trajnost i otpornost na mokro brisanje, pri normalnim uslovima (temperaturi od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%), posle četiri nedelje.

Zaštita na radu

Zaštita tela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama.
- Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara.
- Disajne puteve zaštititi maskom u slučaju nanošenja boje mašinom za špricanje.

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć lekara, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta. Tokom ispiranja držati kapke otvorenim. Zatražiti pomoć oftalmologa, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti! Čuvati van domašaja dece.

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je dokazano odgovarajućim sertifikatima, prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva, sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo na eventualne kasnije revizije i dopune.