

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: MFD1-2022/01 od 18.01.2022.

MAXIFIX® D1

disperzioni lepak za drvo

Karakteristike

- Upotrebljava se u industriji nameštaja
- Za unutrašnju upotrebu
- Koristi se za meko i tvrdo drvo

Osobine i namena

MAXIFIX D1 je jednokomponentni, kvalitetni lepak za drvo. Namenjen za montažu i površinska lepljenja, u proizvodnji panel ploča, za lepljenje iverice, furnira na drvene površine.

Pakovanje

MAXIFIX D1 se isporučuje u plastičnim kantama, u pakovanjima od: 1 kg, 7 kg i 20 kg.

Tehnički podaci

- Izgled: pastozan;
- Boja: bela;
- pH (T = +20 °C): 6,5–8,5;
- Sadržaj suve materije (%): 47–52;
- Relativna gustina (g/cm³): 1,075;

Sastav: sintetička veziva, aditivi, punioci.

Svojstva lepka u očvrslom stanju:

Uslov prema standardu SRPS EN 204:2017 za klasu D1	Smicajna čvrstoća posle 7 dana izlaganja standardnoj atmosferi (N/mm ²)	≥10
---	--	-----

Priprema površina

Površina za lepljenje treba da bude glatka, suva, bez prašine i masnoća. Vlažnost drveta ne sme prelaziti 10%.

Priprema lepka

MAXIFIX D1 je spreman za upotrebu, samo ga treba dobro promešati.

Prosečna potrošnja je ≈ 0,15–0,2 kg/m², u zavisnosti od hrapavosti i pripremljenosti obloge koja se lepi.





Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Nanošenje lepka

Lepak se nanosi ručno (četkom, špahtlom ili valjkom) ili mašinski (mašinama za nanos lepka).

Uslovi lepljenja:

pritisak presovanja: 0,4–0,5 MPa

vreme presovanja: 120 min.

Lepak se nanosi na površinu koja se lepi u tankom sloju, po celoj površini. Za spojeve gde je potrebna velika čvrstoća spojeva, preporučuje se dvostrano nanošenje lepka.

Optimalna radna temperatura je od +15 °C do +25 °C. Relativna vlažnost u prostoriji ne sme biti veća od 65%. Navedeni temperaturni intervali odnose se na temperaturu prostora, površine koje treba da se lepe i samog lepka. Dalja obrada je moguća nakon 24 sata. Lepak je suv nakon 48 sati.

Čišćenje alata i prostora

Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom.

Prosut materijal povećava rizik od klizanja.

Postupanje sa otpadom

Ostatke nepotrošenog lepka u dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži čuvati do datuma navedenog na etiketi.

Prilikom odlaganja, ostatke ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već je pomešati sa cementom ili drugim upojnim materijalom (piljevinom, peskom i sl.) i u stvrdnutom stanju odložiti je kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Temeljno očišćena ambalaža se može reciklirati.

Zaštita na radu

Zaštita tela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama;
- Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara;

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke. U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć lekara, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta. Tokom ispiranja držati kapke otvorenim. Zatražiti pomoć oftalmologa, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti! Čuvati van domašaja dece.

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je kazano odgovarajućim sertifikatima. Prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva, sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo na eventualne kasnije revizije i dopune.